







Stooknotities.

datum: 1-5 → 26-6-99 20-7-99
 project: Rups loof goed voor fruit-schaal
 soort oven: OLIMPIO
 ovenplaten:
 afstand ovenplaten:
 afstand tot bodem:
 soort oven "wash": Gruet + talh
 soorten glas: 4 mm grove glas 4 mm grove plaat

kleuren:




aantal lagen en diktes:

afmetingen:

methode:

"mal" en of hulpstukken:



comptabiliteitstest:

test cu gaas ingesloten
 Ni draad ingesloten

verander. kleurentest:

samenstell. kleurentest:

slump point test:

ontladingsberekening:

SPT - 33° = UAP:

UAP - 40° = AP + 5°:

Ap - 40° = SP - 5°:

bijk. elem. ontlaadtijd:

aantal uren ontladen:

dik soak ontl. snel:

mm min gr c/uur:

3 20-30 oven af:

6 30-40 20°:

9 45-60 20°:

15 90-120 10-15°:

25 120-160 10°:

result. ontledingstest:

stijgsnelheid tot 500°:



vanaf 600/700°:

toptemperatuur:

evaluatie:

tot 200 → 34

750 12 maal 760
 22 755



STOOKNOTITIES

TIJD	TEMP	INGEVOERD GEGEVEN	PIEPGAT/DEUR OPEN/DICHT HOEVEEL/ HOE LANG
t_1 180	T_1 200		Piepgat open
t_2 750	T_2 750		
t_3 20	T_3 750	soms korter dan 20 min	
P_1 t_1 0	T_1 557		
t_2 20	T_2 557		
t_3 50	T_3 515		
t_4 30	T_4 465		
t_5 50	T_5 50		